



F i c h e T e c h n i q u e

## Pieri® Protec TC E (anciennement CHROMOFUGE TC E)

### Protection filmogène antisalissure pour terre cuite en sol

#### FONCTION :

Forme un film brillant dur et résistant à l'abrasion et évite l'incrustation des taches.

#### MODE D'ACTION :

Produit en émulsion aqueuse qui forme après séchage une véritable barrière à l'incrustation de salissures.

Donne un aspect satiné à brillant, plus ou moins "mouillé" suivant le nombre de couches (apparence patinée agréable).

#### DOMAINES D'UTILISATION :

S'applique exclusivement sur l'imprégnation Pieri® Protec TC H parfaitement sèche et exempte de toute salissure.

#### MISE EN OEUVRE :

Produit en émulsion aqueuse, prêt à l'emploi. Application à la brosse ou spalter en couche régulière et sans excès. Après séchage de la 1ère couche, si le brillant est jugé insuffisant, une seconde couche peut être appliquée dans les mêmes conditions (intervalle entre couches 4 à 24 heures).

Application entre +5°C et +35°C.

Séchage complet 24 h. Remise en service léger possible après 6-8 heures.

Nettoyage du matériel à l'eau avant séchage ou avec Pieri® Tool PU après séchage. L'élimination de la couche de protection peut être réalisée, lorsque cela sera nécessaire (vieillessement par exemple), avec un nettoyant alcalin suivi d'un rinçage et d'une nouvelle application.

#### RESTRICTIONS D'EMPLOI :

Nous déconseillons l'emploi de Pieri® Protec TC E directement sur terre cuite.

Ne convient pas pour les applications à l'extérieur.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- ✓ Emulsion aqueuse opalescente.
- ✓ Viscosité 10 ± 2 cSt (Coupe 3 ISO – 20°C)
- ✓ pH : 8 ± 1
- ✓ Densité : 1 ± 0,02
- ✓ Pouvoir couvrant 6 - 8 m<sup>2</sup>/l par couche
  - sec au toucher : 2 - 3 h
  - circulaire léger : 6 - 8 h
  - sec définitif : 24 h

#### CONSERVATION - STOCKAGE :

1 an en emballage d'origine.

Craint le gel.

Stockage entre + 5°C et + 35°C.

#### CONDITIONNEMENT :

5 l et 20 l en jerrican plastique.

#### SÉCURITÉ :

Non réglementé

Pour plus d'informations, consulter notre fiche de données de sécurité.

#### TRANSPORT :

Non réglementé

19.02.2003

Pieri S.A.S. - Groupe WR Grace - 71580 Saillenard - France - Tél. : +33 3 85 76 45 00 - Fax : +33 3 85 74 10 84

Nous espérons que ces informations vous seront utiles. Basées sur des connaissances et des données reconnues, elles sont proposées à l'utilisateur mais ne garantissent en aucun cas le résultat. Nous vous remercions de lire toutes les déclarations et recommandations qui s'appliquent à tous nos produits en relation avec nos Conditions de Vente. Aucune déclaration, recommandation ou suggestion n'est destinée à une utilisation pouvant porter atteinte à un brevet ou droit d'auteur.

Grace Construction Products, W.R. Grace & Co. Conn., 62 Whitmore Avenue, Cambridge, MA 02140.

Ces produits peuvent être couverts par des brevets en instance. Copyright 2003 PIERI S.A.S. Imprimé en France 03/04